

Datenblatt

Hanita Secur Grip 4 Mil clear

Glasklare und verzerrungsfreie Splitterschutzfolie zur Sicherung von Glas gegen Splitterabgang. Durch die Montage entsteht ein Sicherheitsglas mit splitterbindenden Eigenschaften.

Technische Eigenschaften

Folientyp	R 12306T Safety 4 Mil Cclear
Hersteller	Hanita Coatings RCA Ltd, 22885 Israel
Qualitätssicherung	ISO 9000-9002
Material/Stärke	Polyester, 115 micron mit Schutzfilm
Klebstoff	Auf Acrylbasis, PS-System
Haftfähigkeit	100% nach Austrocknung
Optik	Glasklar/Verzerrungsfrei
Oberflächeneigenschaft	Kratzbeständig gehärtet
Temperaturbereich	- 20°C bis 70°C
Schmelzpunkt	265°C
Entflammbarkeit	B2 nach DIN 4102
Lichtdurchlässigkeit	89 %
Lichtreflexion	10 %
Total reflektierte Sonnenenergie	9 %
Total transmittierte Sonnenenergie	81 %
Total absorbierte Sonnenenergie	10 %
Schattierungskoeffizient	0.96
Blockierung von UV-Strahlung	96 %
Total abgewiesene Sonnenenergie	16 %
Zertifiziert nach internationalen Standards	Wintech EN 12600-i.1B1 ii.2B2 ANSI Z-97 1 i.18“ ii.48“ BS 6206 CPSC 1201 GSA level C